

Ruberstein[®] Deckgrund / Sicherheitsgrundierung

Basis:

Polymerdispersion

Lieferform:

Eimer à 1, 5, 10 kg, andere Mengen auf Anfrage

Lagerung:

Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung dicht verschlossen aufbewahren. Lagerfähigkeit im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca.
0,1 – 0,2 kg / m² / Anstrich

Anwendung:

Ruberstein[®] Deckgrund / Sicherheitsgrundierung wird als deckender Voranstrich mit Sperrwirkung auf problematischen Untergründen (Nikotin, ausblutende Holzinhaltstoffe, Wasserflecken) angewendet. Ruberstein[®] Deckgrund / Sicherheitsgrundierung bildet aufgrund der enthaltenen Quarzkörnung gleichzeitig einen griffigen Haftgrund für nachfolgend aufzubringende Beschichtungen.

Eigenschaften:

- Wasserdurchlässigkeitsrate EN 1062-1: Klasse III - niedrig
- Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1062-1: Klasse II - mittel
- raue Oberfläche, Größtkorn 0,3 mm

Arbeits- und Gesundheitsschutz:

VOC-Gehalt:

Klasse A/g/wb, VOC-Grenzwert = 30 g/l. Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

GISCODE: BSW 20

EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Untergründe:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, und staubfrei sein. Hinterfeuchtungen sind auszuschließen. Kontakt mit korrosiven Materialien vermeiden.

Verarbeitung:

Ruberstein[®] Deckgrund / Sicherheitsgrundierung ist ein anwendungsfertiges Produkt und wird nach dem Aufrühren mittels Bürste, Pinsel, Rolle oder Spritzgerät unverdünnt ein- bis zweimal deckend aufgebracht. Zwischen den einzelnen Anstrichen ist ausreichend Trockenzeit zu gewährleisten.

Die behandelte Fläche muss insgesamt ein optisch gleichmäßiges Erscheinungsbild ergeben. Die Sperrwirkung setzt erst nach völliger Aushärtung des Films (24h / 20°C / 65% rel. Luftfeuchte) ein! Erst dann nachfolgende Beschichtungen aufbringen!

Ruberstein[®] Deckgrund / Sicherheitsgrundierung vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.

Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C!

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.